FURTEC GRS

FOLIENLÖSER

BESTÄNDIGKEIT VON KUNSTSTOFFEN

Polyethylen (LDPE, HDPE, VLDPE, LLDPE)	✓	Polycaprolactam (Polyamide 6)	✓
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)	○	Polymethylmethacrylat (PMMA)	✗
Polypropylen (PP)	✓	Polysulfon (PSU, PES, PPSU)	✗
Polystyrol (PS)	✗	Polyphenylenether (PPO)	✗
Styrol-Acrylnitril-Copolymer (SAN)	✗	Polyurethan (PU)	✗
Polycarbonat (PC)	✗	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	✗
Polyethylenterephthalat (PET)	✓	Polycaprolacton (PCL)	○
Polyvinyl Chlorid (PVC)	✗	Polylactide (PLA)	✗
Polyvinylidenfluorid (PVDF)	✓		

beständig ✓ nicht beständig ✗ bedingt beständig ○